

Art. 284212 HTC 25/25-40



■ Material, längs:	Carbon 24K-umwirkt / Dichte: 1,78 g/cm ³	
■ Material, quer:	Carbon 24K / Dichte: 1,78 g/cm ³	
■ Bindefaden:	PES 167 dtex	
■ Gewicht:	ca. 118 g/m ² ca. 140 g/m ²	nicht beschichtet beschichtet

■ Anzahl Fäden pro Meter	■ Bewehrungsquerschnitt pro Meter
längs: 34	längs: 31,0 mm ²
quer: 35	quer: 31,5 mm ²

■ Prüfwerte in Anlehnung an DIN EN ISO 3341 (Mittelwert)

□ Zugfestigkeit

längs: 2432 N / mm² / 75 kN/m
quer: 2801 N / mm² / 88 kN/m

□ Dehnung

längs: 1,47%
quer: 1,34%

■ Beschichtung: Acrylate / Einsatzbereich bis 40 Grad Celsius

■ Gitteröffnung:

längs: 27 mm
quer: 27 mm

■ Arbeitsbreite: 300 cm

■ Arbeitslänge: nach Wunsch

