

Art. 284177 HTC 50/50-40



■ Material, längs:	Carbon 48K-umwirkt / Dichte: 1,78 g/cm ³	
■ Material, quer:	Carbon 48K-umwirkt / Dichte: 1,78 g/cm ³	
■ Bindefaden:	PES 167 dtex	
■ Gewicht:	ca. 130 g/m ²	nicht beschichtet
	ca. 155 g/m ²	beschichtet

■ Anzahl Fäden pro Meter	■ Bewehrungsquerschnitt pro Meter
längs: 20	längs: 36 mm ²
quer: 20	quer: 36 mm ²

■ Prüfwerte in Anlehnung an DIN EN ISO 3341 (Mittelwert)

□ Zugfestigkeit

längs: 2710 N / mm² / 97 kN/m
quer: 2952 N / mm² / 106 kN/m

□ Dehnung

längs: 1,40 %
quer: 1,31 %

■ Beschichtung: Acrylate / Einsatzbereich bis 40 Grad Celsius

■ Gitteröffnung:

längs: 49 mm
quer: 49 mm

■ Arbeitsbreite: 300 cm

■ Arbeitslänge: nach Wunsch

